

KANASE

# カナセライト® ECO

## KANASE LITE



エコマーク商品  
株式会社カナセ

### 再生モノマー80%を使用したアクリルシート

#### 特徴

MMA原料へほぼ100%のリサイクルが可能です。  
原料に再生モノマー80%を使用し環境負荷を低減。

製造サイズ：2,030×1,020

製造板厚：3mm, 5mm

色呼称	色番号	
透明	31300	エコマーク取得済
乳半	31332	エコマーク申請中
白	31400	エコマーク申請準備中
黒	31410	エコマーク申請準備中

※エコマークは加工品には使用出来ません。

		カナセライト 汎用透明	カナセライト ECO透明	他社 再生キャスト	他社 再生押出
再生比率(%)		-	80	50	80
全光線透過率	%	93	92.6	92.4	-
ヘーズ(曇価)	%	0.2	0.2	-	-
引張強さ	Mpa	79	66	73	74
シャルピー衝撃値	KJ/m <sup>2</sup>	18	18	17	16
ロックウェル硬さ	Mスケール	99	93	-	-
ビカット軟化温度	℃	115	100	-	107
荷重たわみ温度	℃	110	100	93	92

注: 数値は代表値であり保証値ではありません。

カナセライトECOは長期耐候性の確認が出来ておりませんので、  
直射日光が当たる場所での使用は控えて下さい。